



RUBBER SEAL

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ.



- Παντός καιρού και ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Ανθεκτικό στο αλάτι και τα χημικά
- Βάφεται (πρώτα δοκιμή)
- Ανθεκτική ποιότητα: ανθεκτικότητα τουλάχιστον 20 ετών (δοκιμασμένο πρότυπο EN 1297)
- Με βάση το νερό, χωρίς διαλύτες, χωρίς VOC, μη τοξικό

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Τροποποιημένο πολυμερές σφραγιστικό με βάση το λάστιχο για στεγανή σφράγιση, προστασία και επισκευή. Ανώτερης ποιότητας γενικής χρήσεως σφραγιστικό κατάλληλο για όλες σχεδόν τις επιφάνειες. Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές - όπως μπάνια, επιδιόρθωση υδρορροών, και προστασία ξύλων κήπου αλλά και για στεγανοποίηση συνδέσεων. Χρησιμοποιήστε υφασμάτινη ταινία στεγανοποίησης σε συνδυασμό με το Rubber Seal για να γεφυρώσετε σχισμές, ρωγμές και ραφές και να επιτύχετε πιο εύκολα τα πάχος στρώματος του σφραγιστικού.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλο για την σφράγιση, την προστασία και την επιδιόρθωση σχεδόν όλων των υλικών όπως ξύλο, τσιμέντο, μέταλλο, ψευδάργυρος, ασφαλτος, EPDM (με δοκιμή πρώτα), PVC, κ.α. Εξαιρετική πρόσφυση ακόμη και σε PP/PE. Κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όπως μπάνια, στέγες, κελλάρια, τοίχους και κήπους. Στεγανώνει βάσεις ντους, υδρορροές, συστήματα σωλήνων, πλαίσια παραθύρων, φεγγίτες, θεμελιώσεις και αντικείμενα που ακουμπούν στο έδαφος κ.α. Επίσης κατάλληλο σαν αντιολισθητικό υπόστρωμα, προστασία μετάλλου και ξύλου (για παράδειγμα-κοντάρια κήπου) και για επίστρωση..

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Για σφράγιση, προστασία και επισκευή
- 100% αδιάβροχο
- Μόνιμα ελαστικό 750 %
- Εύκολη εφαρμογή (με πινέλο)
- Συνδέεται με σχεδόν όλα τα υλικά.
- Προστασία από τη διάβρωση και την οξείδωση












Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.



RUBBER SEAL

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ

Πιστοποιητικά	
	Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και την επισκευή κατασκευών από τσιμέντο. Επιφανειακά συστήματα προστασίας για τσιμέντο.
	Υγρά - εφαρμόσιμα αδιάβροχα προϊόντα για χρήση κάτω από κεραμικά πλακάκια κολλημένα με κόλλες
	Τροποποιημένες πολυμερές ασφαλτικές επικαλύψεις για στεγανοποίηση.
	Products and systems for the protection and repair of concrete structures. Surface protection systems for concrete (EN 1504-2).
	Liquid-applied water impermeable products for use beneath ceramic tiling bonded with adhesives (EN 14891).
ΠΡΟΤΥΠΑ	
	Παράθυρα και πόρτες - Προσπέλαση αέρα : μόνιμα αεροστεγής
	Παράθυρα και πόρτες – Στεγανότητα εντελώς στεγανό.
	Thermal performance of buildings - Air permeability of building components and building elements: completely airtight
	Εύκαμπτα φύλλα για στεγανοποίηση. Άσφαλτο , πλαστικά και καουτσούκ για στεγάνωση στέγης. Μέθοδος τεχνητής γήρανσης με μακροχρόνια έκθεση στον συνδυασμό UV ακτινοβολίας, αυξημένη θερμοκρασία και νερό.
	Στεγανοποιητικά εξαρτήματα για υφασμάτινα δάπεδα και / ή τοίχους.
	(Ηγεσία στον τομέα της ενέργειας και του περιβαλλοντικού σχεδιασμού): IEQ CREDIT 4.2: Χρώματα και επιχρίσματα με χαμηλές εκπομπές. Τύπος προϊόντος : αδιάβροχα σφραγιστικά .

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Συνθήκες εργασίας: Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω των +5 °C. Μπορεί να εκτεθεί σε νερό (βροχής) μετά από 12 ώρες.

Προκαταρκτική επεξεργασία επιφάνειας: Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές, καθαρές, χωρίς σκόνη και λίπη. Γυαλοχαρτίστε εφόσον είναι απαραίτητο.

Εργαλεία: Πινέλο, ρολό ή σπάτουλα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Χρήση: Χρήση: 1.5-2.5 L/m².

Οδηγίες χρήσης:

Πριν από τη χρήση, ανακατέψτε καλά με το χέρι μέχρι να επιτευχθεί ομοιογενές χρώμα. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές, καθαρές και απαλλαγμένες από σκόνες και λίπη. Τρίψτε τα εάν είναι απαραίτητο. Εφαρμόστε χρησιμοποιώντας πινέλο, ρολό ή ελαστική σπάτουλα (τουλάχιστον 2 στρώσεις), με χρόνο αναμονής περίπου 10 λεπτά μεταξύ των στρώσεων. Συμβουλή: χρησιμοποιήστε υφασμάτινη ταινία στεγανοποίησης σε συνδυασμό με BISON Rubber Seal για να γεφυρώσετε σχισμές, ρωγμές και τις ραφές και να επιτύχετε την στρώση με ιδανικό πάχος. Εφαρμόστε την υφασμάτινη ταινία στεγανοποίησης αμέσως μετά την εφαρμογή του πρώτου στρώματος, πιέστε καλά και καλύψτε αμέσως με το δεύτερο στρώμα. Το Rubber Seal στεγνώνει μετά από περίπου 3 ώρες, μπορεί να δεχτεί νερό (βροχής) μετά από 12 ώρες και σκληραίνει πλήρως μετά από 48 ώρες, ανάλογα με την ποσότητα που εφαρμόζεται και τις συνθήκες περιβάλλοντος. Ελάχιστο πάχος στρώσης: 2 mm. Χρήση: 1.5-2.5 L/m²

Λεκέδες / υπολείμματα: Αφαιρέστε αμέσως τα υγρά υπολείμματα με νερό. Τα αποξηραμένα υπολείμματα μπορούν να αφαιρεθούν μόνο μηχανικά.

Συμβουλή: Ελάχιστο πάχος στρώσης: 2 mm.

Σημεία προσοχής: Μην εφαρμόζεται το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω των +5°C. Δέχεται νερό (βροχής) μετά από 12 ώρες. Εάν χρησιμοποιείται στεγανωτικό αρμού σε συνδυασμό με το Rubber Seal®, συνιστούμε ανεπιφύλακτα να χρησιμοποιήσετε ένα ουδέτερο στεγανωτικό σιλικόνης, για να αποφύγετε τον αποχρωματισμό του στεγανωτικού

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.



RUBBER SEAL

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βασικό συστατικό:	Τροποποιημένη άσφαλτο
Αντοχή στα χημικά:	Πολυ Καλό
Χρώμα:	Μαύρο
Στέγνωμα / χρόνος ωρίμανσης Περίπου*:	48 ώρες
Εκαστικότητα:	Πολυ Καλό
Μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής:	160 °C
Ελάχιστη αντοχή στη θερμοκρασία:	-20 °C
Αντοχή στην υγρασία:	Πολυ Καλό
Στέρρες ύλες Περίπου:	60 %
Αντοχή στην UV ακτινοβολία:	Πολυ Καλό
Ιξώδες:	Ρευστό

* Ο χρόνος σκλήρυνσης μπορεί να εξαρτάται από π.χ την επιφάνεια, την ποσότητα του προϊόντος που χρησιμοποιείται, το επίπεδο υγρασίας και την θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Οι κατάλληλα σφραγισμένες συσκευασίες πρέπει να αποθηκεύονται σε ξηρό, δροσερό και ανθεκτικό στον παγετό μέρος σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και +25 °C. Διάρκεια ζωής: Τουλάχιστον 18 μήνες σε κλειστή συσκευασία. Η ανοιγμένη συσκευασία μειώνει τη διάρκεια ζωής.

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.