



Κωδικός
φυλλαδίου:
MAX020453T
Έκδοση. 02
22.03.2023.
Σελ. 1 από 2

SMALTI

MANOANTICA FORMULA GEL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Αντισκωριακό αντιγηραντικό σμάλτο για σίδηρο σε φόρμουλα gel, διαθέσιμο σε εκδόσεις λεπτόκοκκου και χονδροειδούς κόκκου.
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	- Περιέχει οξείδιο του σιδήρου micaceous - Ανθεκτικό στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες - Έτοιμο για χρήση, δεν στάζει - Διακοσμεί και προστατεύει
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΟΕ (ΟΔΗΓΙΑ 2004/42/ΕΚ)	Βαφές ενός συστατικού υψηλής απόδοσης. Οριακή τιμή EU VOC για MANOANTICA GEL (κατ. Δ/θ): 500 g/L (2010). Το MANOANTICA GEL περιέχει έως και 500 g/L ΠΟΕ.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	ΝΕΟ ΣΙΔΕΡΟ Αφαιρέστε μηχανικά τυχόν ίχνη σκουριάς ή αλάτων. Καθαρίστε και απολιπάνετε την επιφάνεια με ένα πανί εμποτισμένο με ασετόν. ΣΙΔΕΡΟ ΗΔΗ ΒΑΜΜΕΝΟ Αφαιρέστε το προηγούμενο χρώμα που ξεφλουδίζει και τη σκουριά τρίβοντας σχολαστικά την επιφάνεια. Καθαρίστε και απολιπάνετε την επιφάνεια με ένα πανί εμποτισμένο με ασετόν. Εφαρμόστε 2 στρώσεις GEL MANOANTICA , περιμένετε τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τη δεύτερη στρώση. Σε εξωτερικούς χώρους, για να αυξηθεί η αντιδιαβρωτική ισχύς, συνιστούμε την προληπτική εφαρμογή μιας στρώσης αστάρι μετάλλων MINIOMAX ANTIRUGGINE A SOLVENT .
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	- Στεγνό στην αφή: έως 2 ώρες - Βαθύ στέγνωμα: μέγιστο 12 ώρες - Για επαναβαφή: μετά από 24 ώρες
ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	- Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό, απαλλαγμένο από σκόνη, λίπη και οποιαδήποτε άλλη ρυπογόνο ουσία. - Θερμοκρασία περιβάλλοντος: min. +10°C / μέγ. +35°C - Σχετική υγρασία περιβάλλοντος: <75% - Θερμοκρασία επιφάνειας εφαρμογής: min. +10°C / μέγ. +35°C
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	- Κλείστε την συσκευασία αμέσως μετά τη χρήση. - Φυλάσσεται ερμητικά κλειστό, μακριά από πηγές θερμότητας, μακριά από παγετό και άμεσο ηλιακό φως. - Οι πληροφορίες ασφαλείας για τον χρήστη περιέχονται στο σχετικό δελτίο δεδομένων ασφαλείας. - Τα άδεια δοχεία ή τα δοχεία με ελαφρά ίχνη αποξηραμένου υπολειμματικού φιλμ προϊόντος πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	Εάν ανακινηθεί, είναι απαραίτητο να περιμένετε (περίπου 15 λεπτά) για να επιστρέψετε το προϊόν στην κατάσταση γέλης. Καμία. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από αυτή που αναφέρεται σε αυτό το φύλλο τεχνικών δεδομένων, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία μας.
ΓΝΩΣΤΕΣ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ	Με διαλυτικό ή White spirit αμέσως μετά τη χρήση. Καθαρίστε τα χρησιμοποιημένα εργαλεία εξαλείφοντας όσο το δυνατόν περισσότερο χρώμα, χρησιμοποιώντας επανειλημμένα το εσωτερικό άκρο του δοχείου. Μη χρησιμοποιείτε τρεχούμενο νερό. Βυθίστε τα εργαλεία σε ελάχιστη ποσότητα διαλύτη.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	Εφαρμογή ματ αντισκωριακού αντιγηραντικού σμάλτου με βάση αλκυδικές ρητίνες σε φάση διαλύτη, όπως MANOANTICA GEL, που εφαρμόζεται σε σιδερένια ή/και δύσκολα υποστρώματα, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, μετά την επεξεργασία του υποστρώματος.
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	



Κωδικός
φυλλαδίου:
MAX020453T
Έκδοση. 02
22.03.2023.
Σελ. 1 από

SMALTI

MANOANTICA FORMULA GEL

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ	ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ στους 20°C και 60% ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ
Εμφάνιση και φινιρίσμα		Φινιρίσμα Micaceous
Πυκνότητα	ISO 2811-1	ca. 1,335 g/ml
Ιξώδες		Θιξοτροπική
Θεωρητική απόδοση ανά στρώση	ISO 7254	10÷12 m ² /L
Συνιστάμενο πάχος ξηρού	ASTM D 1186	Τουλάχιστον 50 μικρά ανά στρώση
Σημείο ανάφλεξης °C	UNI 8909	>21
Διάρκεια ζωής αποθήκευσης (σε δροσερό, ξηρό μέρος)	UNI 10154	Τουλάχιστον 24 μήνες
Επιφάνεια εφαρμογής		Εσωτερικός/Εξωτερικός χώρος
Σύσταση		Αλκυδικές ρητίνες
Χρώματα		6 έτοιμες αποχρώσεις και αποχρώσεις από σύστημα χρωματισμού
Αραιώση		Μην αραιώνετε
Εφαρμογή με Ρολό (ρολό για σμάλτα με βάση διαλύτες) % κατ' όγκο		Έτοιμο προς χρήση
Εφαρμογή με πινέλο (φυσικές τρίχες) % κατ' όγκο		Έτοιμο προς χρήση

Όλες οι τεχνικές ενδείξεις που περιέχονται στο παρόν είναι αποτέλεσμα της καλύτερης εμπειρίας μας, είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εγγύηση αποτελεσμάτων. Τα δεδομένα και οι μέθοδοι που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο τεχνικών δεδομένων μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή ανάλογα με τυχόν αλλαγές στις τεχνολογίες παραγωγής. Η εφαρμογή των προϊόντων πραγματοποιείται πέρα από τον έλεγχό μας και ως εκ τούτου εμπίπτει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. Η σωστή χρήση των υλικών προϋποθέτει τη συμμόρφωση με τις γενικές οδηγίες χρήσης που αναφέρονται στη σελίδα ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ της συλλογής ΦΥΛΛΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ και ειδικότερα όσα υποδεικνύονται σε αυτό το φύλλο, ειδικά όσον αφορά την προετοιμασία και την καταλληλότητα των στηρίξεων. Η τεχνική υπηρεσία του Cromology Italia spa είναι διαθέσιμη στους χρήστες για να παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σε σχέση με αυτές που αναφέρονται εδώ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ.

Servizio Clienti
Numero Verde
800-825161
Lunedì – Venerdì 8:30-17:30


Cromology Italia S.p.a.: sede legale Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199 119955 Fax 199 119977
www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it