

# VIVELOCK<sup>®</sup> METALLIZED

ΜΕΤΑΛΙΖΕ ΕΙΔΙΚΟ  
ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΧΡΩΜΑ



## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **VIVELOCK METALLIZED** είναι προστατευτικό και διακοσμητικό χρώμα που εφαρμόζεται κατευθείαν σε σκουριασμένες μεταλλικές επιφάνειες, χωρίς την ανάγκη αντισκωρικού ασταριού, και δίνει στη βαφόμενη επιφάνεια ένα θαυμάσιο σαγρέ ματ μεταλιζέ φινίρισμα. Έχει επίσης καλή πρόσφυση και σε γαλβανισμένες επιφάνειες. Αποτελεί την εύκολη και αποτελεσματική λύση για τη διακόσμηση, προστασία και ανανέωση μεταλλικών επιφανειών, εσωτερικά και εξωτερικά του σπιτιού και των σύγχρονων κτιρίων, όπως πόρτες, κάγκελα, κουπαστές, κολόνες, μικροαντικείμενα. Προσφέρει εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία και οι αποχρώσεις του παραμένουν αναλλοίωτες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση, πολύ καλό άπλωμα και δίνει ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Απευθείας στη σκουριά

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ισχυρή πρόσφυση

**Τύπος:** Χρώμα ειδικά τροποποιημένων αλκυδικών ρητινών.

**Ειδικό βάρος:** 1,49 - 1,52 gr/cm<sup>3</sup>, ανάλογα με την απόχρωση (ISO 2811)

**Ιξώδες:** 11,5 - 12,5 P (ROTOΘΙΝNER DIN 51550, 25° C)

**Μέθοδος εφαρμογής:** Πινέλο, πιστόλι.

**Αραίωση:** Εφαρμογή με πινέλο: Έτοιμο προς χρήση. Αν χρειαστεί αραίωση προσθέστε μέχρι 3% κ.ο. ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ της ΒΙΒΕΧΡΩΜ. Εφαρμογή με πιστόλι: Έως 25% κ.ο. με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ της ΒΙΒΕΧΡΩΜ.

**Απόδοση:** Περίπου 3,5 - 7 m<sup>2</sup> ανά λίτρο στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, για πάχος ξηρού φιλμ 150 - 75 μm αντίστοιχα.

**Στέγνωμα:** Στην αφή σε 4 ώρες και επαναβαφή μετά από 24 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία)

**Αποχρώσεις:** Διατίθεται σε 6 αποχρώσεις χρωματολογίου.

### ΠΟΕ (ΠΗΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ)

Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/θ ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού: 500 g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 499 g/l ΠΟΕ.





# VIVELOCK® METALLIZED

## ΜΕΤΑΛΙΖΕ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΧΡΩΜΑ

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές.
- Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων επιφανειών θα δημιουργήσει σκόνη και / ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλος εξοπλισμός για την προστασία της αναπνοής.

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Εφαρμογή με πινέλο: Έτοιμο προς χρήση. Εφαρμόστε 2 παχιά χέρια VIVELOCK METALLIZED.
- Εφαρμογή με πιστόλι: Εφαρμόστε 3 χέρια VIVELOCK METALLIZED αραιωμένο έως 25% με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ.
- Εξασφαλίστε ότι καλύπτονται σωστά όλες οι γωνίες και τα δύσκολα σημεία της επιφάνειας, ώστε να μην υπάρχουν μικρές τρύπες που επιτρέπουν στην υγρασία να εισχωρήσει.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ της Vivechrom.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

**ΠΡΟΣΟΧΗ.** Περιέχει Νάφθα (πετρελαίου), βαριά υδρογονωμένη • Υγρό και ατμοί εύφλεκτα • Μακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα • Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες, φλόγες και θερμές επιφάνειες • Μην καπνίζετε • Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Να διατηρείται δροσερό • Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση • Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία • Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο • Περιέχει οξίμη της 2-βουτανόνης. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.



**ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ  
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10°C.**



[www.vivechrom.gr](http://www.vivechrom.gr)